

## Technisches Datenblatt

Stand: Juli 2016

# Parkett Landhausdielen

Es gibt Materialien, die mit den Jahren sogar noch schöner werden. Und die man liebt, weil sie so einzigartig sind, wie die Natur selbst. Dazu gehören Parkettböden von WUNDERWERK est. 1964. Mit echten Holzoberflächen stehen sie für eine authentisch natürliche Lebensart – ein Stil, der ein behagliches Flair verbreitet und dabei an eleganter Ausstrahlung nicht spart.

Parkettböden sind als Landhausdielen oder als Schiffsböden mit verschiedenen Holzoberflächen und -arten erhältlich. So harmonieren sie mit jeder Einrichtung.

### Technische Daten

Dielen-Formate	2190 x 162 x 12 mm
Kartoninhalt Dielen	2,129 m <sup>2</sup> (6 Dielen) = 20,55 kg
Paletteninhalt Dielen	114,97 m <sup>2</sup> (54 Kartons/324 Dielen) = 1109,70 kg
Nutzschicht	≥ 2,5 mm, Laubholz
Mittellage	HDF-Trägerplatte
Gegenzug	Kraftpapier
Verbindungstechnik	ClickTec
Hinweise	Technische Änderungen vorbehalten, Reinigung und Pflege siehe Anleitung

### Produkteigenschaften

Wärmedurchlasswiderstand gemäß DIN EN 4108-4	0,066 m <sup>2</sup> K/W
Wärmeleitfähigkeit gemäß EN 12664	≥ 0,12 W/(m*K)
Biologische Dauerhaftigkeit	Klasse 1
PCP-Gehalt	< 5 ppm
Formaldehyd gemäß EN 717-2	E1
Brandverhalten gemäß EN 13501-1	Dfl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung gemäß EN 12529	keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Sortiervorgaben gemäß EN 13489	Anforderungen werden durch Werksortierung erfüllt
Verlegeart gemäß EN 13489	schwimmend, vollflächig verklebt
Fußbodenheizung	Für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 24 °C nicht überschreiten.
Renovierung	mindestens 2x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung	private Entsorgung mit normalem Hausmüll/Sperrmüll möglich

### Oberflächeneigenschaften

	Prüfnorm	Lack	gebürstet	Naturgeölt	Naturgeölt
Rutschhemmung	gemäß EN 15676	USRV 70	USRV 94	USRV 94	USRV 57
Fleckenunempfindlichkeit	DIN 68861-1	1B	1C	1C	1C
Kratzbeanspruchung	Hamberger Hobel	≥ 20 N	n.n	n.n	n.n

