

TECHNISCHES DATENBLATT

WUNDERWERK est. 1964 Parkett LHD Eiche natur naturgeölt, gefast, gebürstet

Anwendungsbereiche:

Das Produkt ist für die Verlegung auf der Wasser- oder Elektrofußbodenheizung nach Angaben der jeder Produktpackung beiliegenden Montageanleitung zugelassen. Die Oberflächentemperatur darf 29°C auf der Oberfläche oder 100 kW Leistung nicht überschreiten.

Eigenschaften:

Abmessungen der einzelnen Holzdielen (mm)	Toleranzwerte
Stärke: 14	Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen ≤ 0,2 mm
Länge: 1800	+/-1%
Breite: 180	+/- 0,2 mm
Nutzschicht:	2,5 mm
Mittellage:	9,5 mm
Gegenzug:	2,0 mm

- Gelbbraunes Eichenholz mit Ästen, die für die Eiche charakteristisch sind. Durch die UV-Einstrahlung (Sonnenlicht) dunkelt das Holz in einem festen Zeitraum nach. Holzdielen vierseitig gefast. Nutzschicht gebürstet. Farbe – farblos
- Durchschnittliche Holzhärte – 37 MPa
- Dreischichtige Holzdielen: Nutzschicht aus Eiche, Mittelschicht und der Gegenzug aus Nadelholz

Verarbeitung:

- 1-Stab-Dielen (durchgehende Decklamelle), Family Klasse
- 2-fach wohnfertig endgeölte Parkett Oberfläche mit Naturöl (oxidativ)
- Verbindungssystem: (Jeder Packung liegt die Montageanleitung bei) Verriegelungssystem – Barlock 5Gc system, Einlage Stirnseite – HDF

Holzrestfeuchte bei Auslieferung nach DIN EN 13489: 7 % +/- 2 %

Verpackung:

Anzahl der Dielen pro Packung: 7 Stück a 1800 mm

6 Stück a 1800 mm + 1 Stück a 1772 mm

Verpackung: 2,26 m²/Pak,
40 Pak/Palette = 90,4 m²

TECHNISCHES DATENBLATT

WUNDERWERK est. 1964 Parkett LHD Eiche natur naturgeölt, gefast, gebürstet

Technische Daten:

Klassifikation der Sortierung gemäß der Norm PN-EN 13489 (Sortierungsvorgabe)	Freie Klasse, Werkssortierung (ruhig, ausgeglichen, Ausdrucksstark)
Klassifikation der Sortierung Barlinek	Family Klasse (natürliche Farb- und Strukturunterschiede)
Gesunde Äste	Mit einem Durchmesser bis zu 35 mm
Schwarze Äste, gespachtelt, keine Ansammlungen	Mit einem Durchmesser bis zu 25 mm
Astlöcher, gespachtelt	Mit einem Durchmesser bis zu 20 mm
Rindeneinwüchse	Zulässig
Färbung der Nutzschicht	Differenziert im Rahmen einer Holzart, rustikal
Faserverlauf der Nutzschicht	Differenziert
Splint (nur bei Eiche)	Zulässig am Rand der Holzdielen mit einer Breite bis zu 20%
Markstrahlen (nur bei Eiche)	Zulässig ohne Begrenzung
Gespachtelte Risse	Zulässig mit einer Breite bis zu 5 mm und einer Länge bis zu 200 mm
Biologischer Verfall (Verblauung/gelbe Flecken)	Nicht zulässig
Wärmeleitfähigkeit	0,14 W/mK
*Gemäß der Norm EN 13489 sind 3% Holzdielen anderer Klassen pro Charge zulässig. Die Einschränkungen hinsichtlich der charakteristischen Merkmale betreffen die Deckschicht des jeweiligen Elements. Die Spachtelung der Äste, insbesondere bei einer gebürsteten Oberfläche, können durch Vertiefungen und Unebenheiten gekennzeichnet sein, was bei der Behandlung der dekorativen Oberfläche dieser Art ein beabsichtigter Effekt ist. Darstellung der Holzmerkmale gemäß der Norm EN 1310.	

Besondere Hinweise:

Das Holz ist ein Naturprodukt, dass durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Bilder, Fotos und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Der Holzboden ist nur mit den dafür bestimmten Pflegemitteln zu pflegen.

Stand: 01/2022