

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Parkett LHD, rustikal, astbetont, geölt, NS 3,0 mm

Art.-Nr.	
34700024	LHD Eiche astbetont rustikal, natur
34700025	LHD Eiche astbetont rustikal, weiß gewaschen, weiß-geölt

#### Anwendungsbereiche:

- Wohnbereich
- Objektbereich
- Gewerbebereich
  
- Das Produkt ist für die Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung gemäß DIN EN 1264 Teil 3 geeignet. Die Oberflächentemperatur darf 29°C nicht überschreiten. Die maximale zulässige Heizleistung beträgt 55 W/m<sup>2</sup> Leistung.
- Die Luftfeuchte muss zwischen 40% und maximal 65% r.H liegen.

#### Eigenschaften:

- Fußwarm
- Natürlich
- Ökologisch

#### Lagerung des verpackten Produktes:

- Trocken, zwischen 10°C und 30°C
- Bitte nicht vor Verlegung auspacken.

#### Verarbeitung:

- Produkt ist geeignet für schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung.
- Lagern Sie zur Akklimatisierung des Materials die geschlossenen Pakete 48 Stunden bei 20°C und 40 - 60 % Luftfeuchtigkeit waagrecht in der Mitte des betreffenden Raumes.
- Bei der Verlegung ist die dem Produkt beiliegende Montageanleitung zu beachten.

#### Einheiten: 7,81 kg / m<sup>2</sup>

Verpackung	Paket = 8 Dielen = 2,889 m <sup>2</sup> Palette = 40 Pakete/320 Dielen = 115,52 m <sup>2</sup> (= 902 kg)
------------	--

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Parkett LHD, rustikal, astbetont, geölt, NS 3,0 mm

#### Technische Daten:

Dielenformat	14 x 190 x 1.900 mm Maximal zwei geteilte Längen pro Paket
Nutzschicht	Ca. 3,0 mm
Oberfläche / Endbehandlung	Oxidativ trocknendes Öl mit einer aufgetragenen Menge von ca. 25g/m <sup>2</sup> = Natur oder weiß geölt
Sortierung:	Sehr rustikale Sortierung mit ausgeprägten Ästen und Risse, sowie einem natürlichen Farbspiel (europäische Eiche)
Aufbau	3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 7% (+/-2%), Fichte-Mittellage und Gegenzug aus Pappel.
Click-Verbindung	Leimfreie ClickTec-Verbindung
Wärmedurchlasswiderstand (DIN EN 4108-4)	Ca. 0,13 W/mK
Rutschhemmung (EN 15676)	US RV 57
Brandverhalten EN13501-1	Dfl-S1 (normal entflammbar)
Formaldehyd gem. EN 717-2	Klasse E1
Holzfeuchtigkeit	7 % (+/- 2%)
Biologische Dauerhaftigkeit	Klasse 1
Stuhlrollenbeanspruchung gem. EN 12529	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Fleckenunempfindlichkeit DIN 68861-1	1C

#### Besondere Hinweise:

- Das Holz ist ein Naturprodukt, dass durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelnen Bilder, Fotos und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.
- Der Holzboden ist nur mit den dafür bestimmten Pflegemitteln zu pflegen.

#### Entsorgung:

Private Entsorgung mit normalem Hausmüll/Sperrmüll möglich.